

Sika Primer[®] 210

Primer

Materiálové hodnoty

Chemický základ	roztok epoxidov v rozpúšťadlách	
Farba	transparentná – jemne nažltla	
Merná hmotnosť (DIN 51757)	0,92 kg/l	
Viskozita	7 mPas	
Objem pevných častíc	23 %	
Teplota vzplanutia (DIN 51755)	- 10 °C	
Odparenie *	30 minút až 24 hodín	
Skladovateľnosť	uzavreté balenie, v chlade a suchu 9 mesiacov	
Transport	nebezpečná látka, údaje podľa bezpečnostného listu	

* pri teplote 23 °C, 50% rel. vzduš. vlhkosti

Popis:

Sika Primer 210 T je transparentný jemne nažltlý, vlhkostou vytvrdzujúci prípravok na prípravu plochy pred lepením lepidlami Sikaflex.

Oblasť použitia:

Sika Primer 210 T sa používa na zvýšenie prílnavosti lepidiel na niektoré typy laminátov, hliníka, niektorých lakov. Vhodnosť pre tieto a iné materiály doporučujeme konzultovať s našim oddelením Industry.

Spracovanie:

Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Prilnavú plochu pretriet Sika- DS Cleaner-om 205, nechať vysušiť. Sika-Primer 210 T dobre pretriať, naniesť štetcom alebo plstou iba raz v tenkej, ale krycej vrstve. Doba sušenia je podľa teploty okolia a podkladu 30 minút až maximálne 24 hodín. Balenie po odobratí tesne uzavrieť.

Želírovaný, zakalený alebo nehomogénny Primer viac nepoužívať.

Teplota spracovania nesmie klesnúť pod 10 °C, resp. presiahnuť 25 °C.

Pre prácu s chemickými materiálmi platia fyzikálne, bezpečnostno-technické, toxikologické a ekologické údaje uvedené v bezpečnostnom liste.

Balenia:

250 ml plechovka
1000 ml plechovka

Dalšie informácie:

K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Bezpečnostný list
- Tabuľka spotreby čistica aktivátora a primerov

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere

vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokolvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie technických listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o. Technická kanc. Bratislava Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e Divízia Industry Rybničná 38/e Divízia Industry
831 07 Bratislava Rybničná 38/e Mlynárska 16
Tel. 02/4920 0403 Tel. 02/4920 0406 Tel. 055/677 1864
Fax 02/4920 0443 – obj. Fax 02/4920 0444 Fax 055/678 9147

